

## MITTA- JA LAATUVAATIMUKSET (3.9.2018)

# Koskitukki Oy

## toimitustukit

### VANERIKOIVUTUKKI

### PTL 327

Vika	Vian enimmäismäärä 15 dm:n matkalla.	
Oksat <ul style="list-style-type: none"><li>• terveet oksat</li><li>• oksaryhmät (*2)</li><li>• kuivat ja lahot oksat</li><li>• poikaoksat/suuret oksakyhmyt (*3)</li></ul>	max lpm 70 mm (*1 ei sallita max lpm 30 mm yht 5 kpl (*4	
Lenkous 15 dm pitkässä tukin osassa sen latvaläpimitalla	alle 30 cm yli 30 cm	30 mm 50 mm
Lenkous koko tukin matkalla; tukin päiden keskipisteiden välille vedetty jana ei saa mennä tukin ulkopuolelle		
Kovapohjaiset korot, umpihaavat		Sallitaan 15 dm modulin latvalierion ulkopuolella
Kovaa värillistä puuta sydämessä ja sydänhalkeamaa	alle 24 cm, yli 24 cm,	1/3 läpimitasta 1/2 läpimitasta
Vaneritukin modulissa (15 dm) ei sallita lainkaan: lahopohjaisia koroja, pehmeää lahoa, pintahalkeamia, monivääryttä, toukan reikiä, juurenniskoja, haarapuita(kaksoissydän), metallia, kemikaaleja, äkkimutkia, epämuotoisuutta, lippoja, <b>päähälkeamia</b> , vieraita esineitä eikä radioaktiivista säteilyä.		
Kaksi maksimivikaa sisältävä rungon osa on vaneripuuksi kelpaamaton. Tukin paksuus mitataan tukin latvasta, kuoren päältä, vaakasuorassa suunnassa 2 cm:n (parittomat sentit) tasaavaa luokitusta käyttäen.		
Välivähennys; Tukissa saa olla laatuvaatimukset alittavaa kohtaa max 15 dm, jos molemmilla puolilla on vähintään 15 dm laadun täyttävää puuta. Välivähennystä ei käytetä 30 dm:n tukilla. Lyhin vähennyksen pituus on 3 dm. Välivähennetty osuus vähennetään erän kuutiomäärästä. Vaneritukin maksimipituus on vähennyksineen 67 dm.		
<b>Tuoreus:</b> 1.4- 30.9 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 3 viikon kuluessa. 1.10- 31.12 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 31.3 mennessä. 1.1- 31.3 katkotut tukit on tuotava tehtaalle 30.6 mennessä		
TUKKIEN MITAT		
<u>Minimiläpimita</u>	18.0 cm kuoren päältä ohuimmalta puolelta.	
<u>Maksimiläpimita</u>	60 cm kuoren päältä.	
<u>Pituudet</u>	30 (alle 5%), 40.5, 43.5, 49.5, 54, 60, 67 dm	
Tukin pituus mitataan yllä mainituille ohjepituuksille ± 3 cm		
(*1 Oksien paksuus mitataan niiden tummasta osasta puun poikkisuuntaisesti.		
(*2 Oksaryhmäksi katsotaan vähintään 3 isoa oksakyhmyä tai/ ja 3cm:n oksaa, jotka ovat enintään 20 cm:n pituisella rungon osalla		
(*3 Suureksi oksakyhmyksi luetaan sellainen, josta pinnanmyötäiseksi veistettäessä paljastuu yli 10 mm laho tai kuiva oksa.		
(*4 Alle 10 mm:n oksia ei lueta oksamäärään.		